

SẢN PHẨM**KEO EPOXY KHÔNG DUNG MÔI KHÔNG Ó****GIỚI THIỆU**

LEMAX NY là một hệ keo gồm chất hóa cứng - keo êpôxy béo. Hệ keo êpôxy sạch này có thể được sử dụng như một lớp keo hoặc lớp vữa để dính và làm phẳng lớp bột thạch anh màu ứng dụng cho các công trình trong nhà và ngoài trời.

KHUYÊN DÙNG

LEMAX NY được khuyên dùng cho sản phẩm đúc sạch và cốt liệu thạch anh nhuộm màu. Hệ nền sàn cốt liệu thạch anh nhuộm màu được sử dụng để tăng cường, làm đẹp và bảo vệ nền sàn. Là vật liệu lí tưởng cho những khu vực công nghiệp và thương nghiệp mà yêu cầu môi trường đảm bảo vệ sinh, không bụi và có sự mài mòn cao. Một số khu vực thông thường mà **LEMAX NY** được khuyên dùng làm nền sàn như phòng thí nghiệm, bệnh viện, nhà máy hóa chất, nhà máy thiết bị điện và điện tử, phòng trưng bày, nhà máy thực phẩm và dược phẩm, nhà máy lắp ráp và hội trường triển lãm.

ƯU ĐIỂM

- * Không môi nổi – Ngăn chặn sự xâm nhập của hóa chất vào lớp nền và ngăn chặn sự sinh trưởng của vi khuẩn.
- * Bất mắt – Tạo một bề mặt nhẵn và thẩm mỹ, hoa văn đa dạng.
- * Dễ bảo dưỡng.
- * Chịu mài mòn tuyệt hảo cho sự đi lại của phương tiện nhẹ và người đi bộ.
- * Mùi nhẹ - không có mùi mạnh như một số vật liệu làm nền sàn khác.
- * Chịu hóa chất – Khả năng chịu tốt nhiều hóa chất công nghiệp.
- * Thân thiện với môi trường – không chứa VOC.

CHIU HÓA CHẤT ĐIỂN HÌNH

Tiếp xúc	Vấy và rò rỉ	Khói
Axít	Tốt	Tuyệt hảo
Kiểm	Tuyệt hảo	Tuyệt hảo
Dung môi	Rất tốt	Tốt
Nước muối	Tuyệt hảo	Tuyệt hảo
Nước	Tuyệt hảo	Tuyệt hảo

Trường hợp tiếp xúc với các hóa chất đặc thù, hãy liên hệ **Lemax corp** để được tư vấn thêm.

THÔNG SỐ VẬT LÝ

Hàm lượng chất rắn : 100 %
Số thành phần : 2
Tỉ lệ pha trộn: A:B/3,25: 1,75 theo trọng lượng.
Thời gian bảo quản : 20 phút nhiệt độ 30⁰C
Kích cỡ bao bì: Phần A - 3,25 kg
Phần B - 1,75kg
Thời gian khô: Bảo dưỡng ban đầu 24 giờ
Đi lại được 48 giờ
Bảo dưỡng đầy đủ 7 ngày
Cường độ nén: 82 N/mm²
Cường độ uốn: 32 N/mm²
Cường độ kéo: 18 N/mm²
Chịu va đập: 4,0 kg.m

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt Bề mặt bê tông phải được làm sạch toàn bộ bảo đảm sạch dầu, mỡ và các tạp chất bám trên bề mặt. Bê tông mới phải được bảo lưu tối thiểu 28 ngày trước khi sơn lớp nền.

Lớp nền: Sơn lớp nền **LEMAX PS 28** hoặc **LEMAX PS 38** sẽ tăng cường độ bám dính của vật liệu láng nền tới nền bê tông và tránh được sùi bong bóng trong thời gian sơn lớp mặt.

Pha trộn: Trộn kĩ thành phần A rồi đổ toàn bộ thành phần B vào thùng thành phần A và trộn đều đến khi đồng chất.

Thi công: Có thể tiến hành thi công **LEMAX NY** bằng bay hoặc dao phết.

Lemax corp sẽ tư vấn thêm những qui trình thi công đặc thù.