

**SẢN PHẨM**

**SƠN ACRYLIC BỊT LỖ HỒNG BÊTÔNG**

**GIỚI THIỆU**

**LEMAX 54 FS** là sơn acrylic gốc nhũ tương dùng để bịt lỗ hồng bê tông chế từ keo acrylic tạo cho bề mặt bê tông một lớp bảo vệ hiệu quả tối đa và bền lâu.

**KHUYÊN DÙNG**

**LEMAX 54 FS** luôn được khuyến dùng làm chất phủ kín lỗ hồng bê tông mới và cũ, khối cốt bê tông, lớp trát vữa, lớp trát xi măng, tấm ốp tường và tấm atbet để bảo vệ khỏi tác hại của cơ học và hóa chất yếu, hơn nữa nó còn tạo ra bề mặt bền và chống bụi hóa. **LEMAX 54 FS** là lựa chọn lí tưởng cho sơn trong nhà và ngoài trời. Nó có thể được ứng dụng như một lớp sơn mặt bảo vệ các lớp sơn khác để làm tăng sức bền cũng như độ thẩm mỹ của mặt sơn.

**HẠN CHẾ**

**LEMAX 54 FS** không khuyến dùng cho những khu vực tiếp xúc với hóa chất mạnh và những nơi ngập nước.

**ƯU ĐIỂM**

- \* Chống kiềm và nấm mốc hoàn hảo.
- \* Bám dính rất tốt lên bề mặt bê tông và vữa trát.
- \* Có công năng tuyệt hảo trên bề mặt cũ, mới hoặc đã sơn
- \* Có thể sơn bằng chổi, lô lăn hoặc phun
- \* Dễ thi công – pha trộn và qui trình thi công đơn giản
- \* Độ bền cao – Khả năng chịu mài mòn tuyệt hảo cho giao thông nhẹ.

**THÔNG SỐ VẬT LÝ**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Bề mặt sơn        | : Bóng                                     |
| Màu sắc           | : Trong ( có thể pha màu theo yêu cầu)     |
| Số thành phần     | : 1  |
| Độ dày thích hợp  | : 50 micrômét DFT/lớp                      |
| Mức phủ lí thuyết | : 10 m <sup>2</sup> /lít @ 50 micrômét DFT |
| Số lớp            | : 2  |
| Thời gian khô     | : Sờ khô 30 phút                           |
|                   | : Lớp mặt 4 giờ                            |
| Kích thước bao bì | : 5 lít & 20 lít                           |
| Làm sạch          | : Nước sạch                                |

**HƯỚNG DẪN THI CÔNG**

**Chuẩn bị bề mặt:** Khử sạch dầu, mỡ bám trên bề mặt cần sơn bằng giẻ tẩm LEMAX Cleaner #2 đạt chuẩn tương ứng với SSPC-SP1 hoặc xà phòng phù hợp với luồng nước áp lực cao cho bề mặt bê tông. Bê tông mới cần bảo dưỡng tối thiểu 28 ngày trước khi sơn bịt.

**Trộn:** Không yêu cầu nhưng nếu vật liệu được lưu giữ trong thời gian dài sẽ tạo sự phân ly nhẹ, cần khuấy nhẹ để tạo sự đồng đều.

**Pha loãng:** Có thể pha tối đa 20% nước sạch khi thấy cần thiết cho thi công.

**Thi công:** Có thể dùng thiết bị phun, chổi hoặc lô lăn để sơn **LEMAX 54 FS**. Khi áp dụng biện pháp phun, để súng phun cách từ 10 đến 12 inch và vuông góc với bề mặt cần phun. Sơn gói 50% mỗi lần di chuyển súng phun. Đối với biện pháp lăn và quét, lăn theo một hướng nhất định và lăn gói giữa các đường với nhau.

**Vệ sinh dụng cụ:** Rửa sạch thiết bị và dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi sử dụng.