

SẢN PHẨM

SƠN PHỦ KÍN BỀ MẶT PHẢN HÓA

GIỚI THIỆU

LEMAX 65 CS là sơn phủ kín gốc dung môi pha bột màu trắng trong mờ được chỉ định ứng dụng như một lớp phủ liên kết cho bề mặt bị phản hóa để tạo ra một lớp mặt sơn mới. Được chế từ một loại keo tổng hợp đặc biệt với khả năng thấm ẩm bề mặt nổi trội, nó thấm sâu vào bề mặt bị phản hóa và bám chặt vào lớp nền. Nó đồng thời cũng hiệu quả như một chất giữ màu chống ám khói và hoen ố do chất tanin gây ra trên tường và trần thạch cao.

KHUYẾN DÙNG

LEMAX 65 CS được khuyến dùng cho tường cũ trong nhà và ngoài trời nơi có lớp sơn cũ bị phản hóa do tiếp xúc với tia cực tím trong thời gian dài và chu kì phong hóa. Nó đồng thời được ứng dụng như chất giữ màu cho trần thạch cao để bảo phủ vết ố do nước rò rỉ.

ƯU ĐIỂM

- * Khả năng chịu kiềm tuyệt hảo.
- * Lớp giữ màu hiệu quả cho tường và trần.
- * Bám dính rất tốt lên bề mặt sơn bị phản hóa
- * Dễ thi công – pha trộn và qui trình thi công đơn giản.
- * Khả năng chịu phong hóa tuyệt hảo khi sơn ngoài trời.

THÔNG SỐ VẬT LÝ

Màu sắc : trắng mờ
Số thành phần : 1
Độ dày thích hợp : 40 micrômét DFT/lớp
Mức phủ lí thuyết : 8 m²/lít @ 50 micrômét DFT
Số lớp : 1
Thời gian khô : Sờ khô 45 phút
: Lớp mặt 5 giờ
Kích thước bao bì : 20 lít
Làm sạch : **LEMAX Cleaner #2**

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt cần sơn phải khô và sạch dầu, mỡ.

Thi công: Có thể dùng biện pháp quét, lăn hay phun để sơn **LEMAX 65 CS** . Đối với biện pháp lăn, chỉ sử dụng chất pha loãng theo khuyến nghị khi thấy cần thiết.

Khô: Chờ khô tối thiểu 5 giờ trước khi sơn lớp mặt.

Vệ sinh dụng cụ: Rửa sạch dụng cụ và thiết bị thi công bằng **Cleaner #2** ngay sau khi sử dụng.